



电子和工业组装用胶粘剂

Hanarey (瀚纳瑞) 有多款光固化材料和环氧胶, 适用于电路保护、电子组装和工业组装领域。材料配置时融入多种创新和专利技术, 有效解决了阴影区域固化、固化程度确认和检测难题。此外, 材料的电气绝缘性佳, 非常适用于三防漆、电子元件包封、结构粘接、导热、遮蔽等多种电子和工业组装流程中的应用。

瀚纳瑞胶粘剂的溶剂含量完全符合新国家标准, 为单组分配方, 使用前无需混合, 操作便捷。



选型推荐

产品牌号	特性 / 应用	粘度, cP	硬度	拉伸断裂强度, psi	断裂伸长率, %
三防漆					
CSE9715-C		100	A63	636	63
CSE9716-C	• UV和湿气固化三防漆	700	A78	2,181	10
CSE9718-C	• 可用多种UV灯固化	280	D53	1,969	3.9
CSE9568	• 适用于多种喷涂和自动涂覆工艺	100	D62	2,364	2
CSE9788-H	• 优秀的防潮和耐化学性	500	D58	1,472	2.7
封装和粘接胶					
CSE4340	• 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力 • 柔韧性好, 减震性能良好 • 快速固化	50,000	D62	2,370	157
CSE4525-R	• 红色的外观易于识别 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力 • UV照射后快速固化	20,000	D67	4,163	163
CSE4539	• UV和湿气固化 • 优秀的防潮和抗化学腐蚀的性能 • 快速固化	22,000	D61	4,047	7.9
CSG4553	• 中等粘度, 可UV快速固化 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力	11,000	D75	4,786	190
CSG4573	• 中等粘度, 可UV快速固化 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力	4,700	D77	4,351	149
CSG4573-F	• 蓝色荧光 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力	4,500	D70	3,336	161
CSG4937	• 透明液体, 中等粘度, 高触变性 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力 • 高延伸率, 减震性能良好	4,600	D58	1,265	186
显示面板组装材料					
CSE4552-G	• 适用于移动设备, 平板电脑和LCD面板组装, ITO 涂层保护 • UV或365nm LED可快速固化 • 优异的防潮和抗腐蚀性能	680	D50	1,278	179
CSE4558	• 适用于移动设备、平板电脑和显示的LCD面板组装及补强 • 365nm LED可快速固化 • 应力吸收, 预防开裂	1,544	D40	1,379	58.1
CSE9944	• 液态光学胶LOCA • 适用于玻璃盖板镜片粘触摸屏传感器, 移动设备、平板电脑和显示屏的LCD模块面板组装 • UV或365nm/405nm LED可快速固化	2,700	O011	9	222
热固环氧胶					
CSE6508	• 单组分热固环氧胶粘剂, 低温加热可固化 • 对不透明玻璃、塑料和金属等多种基材有优秀的粘接力	83,000	D87	7,832	2
CSE6587	• 单组分热固环氧胶粘剂 • 对玻璃、塑料和金属等多种基材有优秀的粘接力 • 高玻璃化温度 (Tg)、低热膨胀系数和良好的耐温性和抗冲击性	38,000	D89	8,557	1.7
CSE6628	• 单组分热固环氧胶粘剂, 低温加热可固化	280,000	D90	7,107	1.5
CSE6630	• 对不透明玻璃、塑料和金属等多种基材有优秀的粘接力	88,000	D88	9,137	2

