瀚纳瑞
hanarey

电子组装用胶粘剂

Hanarey (瀚纳瑞) 有多款光固化材料适用于电路保护和电子组装应用。材料配置时融入多种创新和专利技术，令阴影区域固化、固化程度确认和难以检测等问题不复存在。

光固化材料的电气绝缘性，非常适用于三防漆、电子元件包封、粘接、导热、遮敝及许多电子组装流程中的多种应用。

瀚纳瑞光固化材料溶剂含量完全符合新国标标准，为单组分材料，涂覆前无需进行混合。

瀚纳瑞
hanarey

选型推荐

产品牌号	特性 / 应用	粘度, cP	硬度	拉伸断裂强度, psi	断裂伸长率, %
三防漆					
CSE9715-C	• UV和湿气固化三防漆 • 可用多种UV灯固化 • 适用于多种喷涂和自动涂覆工艺 • 优秀的防潮和耐化学性	80~120	A60~A75	636	63.3
CSE9716-C		800	A65~A90	2,181	10.15
CSE9718-C		250~450	D40~ D70	1,969	3.87
CSE9568		60~200	D50~D75	2,364	2.0
包封胶					
CSE4340	• 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力 • 柔韧性好，减震性能良好 • 快速固化	40,000~70,000	D45~D70	2,370	157
CSE4525-R	• 红色的外观易于识别 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力 • UV照射后快速固化	16,000~26,000	D60~D80	4,163	163
CSE4539	• UV和湿气固化 • 优秀的防潮和抗化学腐蚀的性能 • 快速固化	15,000~28,000	D67	4,047	7.88
CSE4937	• 透明液体，中等粘度，高触变性 • 对玻璃、多种塑料和大部分金属有优秀的粘接力 • 高延伸率，减震性能良好	4,400~7,400	D40~D70	1,265	186.33
ITO镀膜					
CSE4552-G	• 适用于玻璃盖板镜片粘触摸面板传感器，移动设备、平板电脑和显示的LCD模块面板组装 • UV或365nm/405nm LED可快速固化	500~850	D37~D65	1,278	179
CSE4558*	• UV和湿气固化三防漆 • 优异的防潮和抗化学腐蚀的性能	1,544	D40	1,379	58.1
其他					
CSE6508*	• 单组分热固环氧胶粘剂，低温加热可固化 • 对玻璃、塑料和金属等多种基材有优秀的粘接力	22,270	D85	7,832	2
CSE9944	• 适用于玻璃盖板镜片粘触摸面板传感器，移动设备、平板电脑和显示的LCD模块面板组装 • UV或365nm/405nm LED可快速固化	2,300~4,100	≤OO15	9.7	222

* 测试中

Hanarey Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.
No. 111 Muhua Road, Fengxian District,
Shanghai, China 201507

瀚纳瑞化工(上海)有限公司
上海市奉贤区目华路111号
邮编:201507

www.hanarey.com

微信搜一搜
Hanarey瀚纳瑞